

Испытательная лаборатория «ТЕСТ-ПРОМ»

Аттестат аккредитации ESTD.L.013 от 18 февраля 2019 года
Калужская область, г. Обнинск, промышленная зона «Мишково»

Протокол утвержден



Никитин В.Л.

Номер протокола 001747РТ
Дата утверждения 15.05.2019 г.

Объект испытаний	Посуда чугунная черная: решетка-гриль марка «Сибирячка»
Основание проведения испытаний	Заявка б/н от 06.05.19 г. Акционерное общество «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»). Адрес: 658204, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 21
Место проведения испытаний	Калужская область, г. Обнинск, промышленная зона «Мишково»
Изготовитель	Акционерное общество «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» (АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»). Адрес: 658204, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 21
Дата получения образца	07.05.19
Дата начала испытаний	07.05.19
Дата окончания испытаний	15.05.19
Нормативная документация	ГОСТ Р 52116-2003 (пп. 5.5, 5.12, 5.13)
Общее количество страниц	2

Используемые сокращения:

НП – Требования (испытания) не применяются к испытываемому объекту
НИ – Испытание не проводилось

Условия проведения испытаний

Температура 21-24 °С
Влажность 65– 68 %
Атмосферное давление 744-748 мм.рт.ст.

Результаты испытания по настоящему протоколу относятся только к испытанному образцу.
Настоящий протокол испытаний нельзя копировать без согласия испытательной лаборатории

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Номера пунктов требований по ... НД	НД на методы испытаний	Наименование видов проверяемых параметров	Результаты испытаний
1	2	3	4
ГОСТ Р 52116 п.5.5	ГОСТ Р 52116 п.7.4	<p>ПОСУДА ЧУГУННАЯ ЧЕРНАЯ Общие технические условия</p> <p>Посуда должна удовлетворять гигиеническим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органолептические показатели: интенсивность запаха водной вытяжки - не более 1 балла; наличие мутности, осадка, привкуса (изменение вкуса) не допускается; - уровень миграции лимитированных вредных веществ в модельные среды, имитирующие свойства пищевых продуктов, не должен превышать гигиенических нормативов: -железо (Fe) – не более 0,3 мг/л; -хром (Cr 3+), хром (Cr 6+) – не более 0,1 мг/л; -никель (Ni) – не более 0,1 мг/л; -медь (Cu) – не более 1,0 мг/л 	<p>1 балл мутность, осадок, привкус – не обнаружены</p> <p>0,03 мг/л 0,01 мг/л 0,01 мг/л 0,11 мг/л</p>
п.5.12	п.7.5	Крепление ручек должно быть прочным и выдерживать нагрузку, в два раза превышающую массу вмещаемой воды.	НП
п.5.13	п.7.6	Съемные ручки должны свободно входить в гнездо переходных элементов и надежно удерживать изделие при наклоне до 60° к горизонтальной поверхности.	НП

Заключение:

Проведены испытания решетки-гриль марка «Сибирячка» на соответствие требованиям ГОСТ Р 52116-2003 (пп. 5.5, 5.12, 5.13). Результаты испытаний представлены в графе 4.

Испытал:



Сычев К.А.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Итого по строкам	Итого по столбцам	Итого по строкам	Итого по столбцам
<p>1. Итого по строкам</p> <p>2. Итого по столбцам</p>	<p>Итого по строкам</p> <p>Итого по столбцам</p>	<p>Итого по строкам</p> <p>Итого по столбцам</p>	<p>Итого по строкам</p> <p>Итого по столбцам</p>
<p>3. Итого по строкам</p>	<p>Итого по строкам</p>	<p>Итого по строкам</p>	<p>Итого по строкам</p>
<p>4. Итого по строкам</p>	<p>Итого по строкам</p>	<p>Итого по строкам</p>	<p>Итого по строкам</p>

Итого по строкам: 1. Итого по строкам 2. Итого по столбцам

Итого по строкам: 3. Итого по строкам 4. Итого по столбцам

